
PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776 frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern



Format		stone			
	1298 x 200 mm	862 x 402 mm			
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm			
Gewicht	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²			
Planken / m² pro Paket	20 / 5,19 m²	14 / 4,86 m²			
Pakete / m² pro Palette	48 / 249,12 m²	50 / 243 m²			
	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – v	www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau		
	ntzungsklasse 23 I ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich		Deckelement	
	ntzungsklasse 32 I ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	1	 PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur Dekorpapier Stabilisierung 	
	tschhemmstufe N 51130	R 9			
	stimmung der Fleckenempfindlichkeit und emikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2	Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff	
	htechtheit I ISO 105-B02	~ 7			
	steindruck I ISO 24343-1	~ 0,05 mm	3	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System	
0.000	bbelfußtest I 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	www.blauer-engel.de/uz120		
	uhlrollenversuch I 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W			
	ärmedurchlasswiderstand D 8302	0,01 (m²K)/W			
	ttschallminderung I ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	TOV PROFILE CONTINUE		
	mensionsstabilität I ISO 23999	~ 0,10 %			
	egeverhalten I ISO 24344	< 20 mm			
RE	ACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %			
Ent	tsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV170203	,	eco 2	















- Fußbodenheizung:
 Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.